



# ULFALUX®



## LABORBERICHT

### FOR INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL USE ONLY

Produktbezeichnung:	<b>ULFALUX-Kunstharz-Lack 301</b>
Trocknung:	oxydativ, lufttrocknend
Trockenzeit:	20 °C Schichtstärke 40 µ handtrocken ca. 3 Std., sandtrocken ca. 8 Std., durchgehärtet ca. 48 Std.
Farbtöne:	nach RAL, 60 % Glanzgrad, Messwinkel 60°
Verarbeitung:	streichen, spritzen, walzen
Topfzeit:	entfällt
Hitzebeständigkeit:	ca. 150 °C, Farbtonveränderung ab ca. 100 °C
UV-Stabilität:	nach Wollskala 7 - 8
Lagerbeständigkeit:	unbegrenzt bei Raumtemperatur
Liefergebände:	1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg Gebinde
Verdünnung:	ULFALUX-Verdünnung 10 - Flammpunkt über 21 °C -
Auftragsstärke:	ca. 30 – 40 µ
Schwerer Korrosionsschutz:	ULFALUX-2K-EP-Grund 224 oder ULFALUX-2K-Primer 225
Elektrische Leitfähigkeit:	20 bis 50 Mega-Ohm Widerstand
Nach Durchtrocknung:	Schichtstärke ca. 40 µ Trockenfilmschicht
Gesamt trockenfilmschicht:	ca. 120 µ
Untergrund:	fett- und schmutzfrei, möglichst sandgestrahlt SA 2,5
Ergiebigkeit:	bei 30 – 40 µ Schichtstärke ca. 10 m <sup>2</sup> /kg
Festkörpergehalt:	ca. 60 %
Viskosität:	20 °C 120 Sec. 4 mm DIN-Fordbecher
Spritzart:	Airless, Unterdruckgefäß o. normale Spritzpistole mit 1,5 mm Düse
Spritzviskosität:	Verarbeitung mit Spritzpistole ca. 24 Sec. bei 20 °C



# ULFALUX®



## Zur Beachtung:

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und Orientierung und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unser Lieferprogramm enthält Produkte, die laut Chemikaliengesetz und Gefahrenstoffverordnung nach ihren Gefährlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung dieser Produkte ist den produktbezogenen Datenblättern bzw. Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

## ULFALUX Création d'émotions

**ULFALUX Lackfabrik GmbH 91452 Wilhermsdorf**

Telefon: 09102-2954, Fax: 09102 2123, Email: [speziallacke@ulfalux.com](mailto:speziallacke@ulfalux.com) [www.ulfalux.com](http://www.ulfalux.com)

**Werk 1:** Gewerbestraße 6 - **Werk 2:** Dürnbucher Straße – **Werk 3:** Neustädter Straße 5-7

**Werk 4:** Gewerbestraße 1 **Werk 5:** - Tank- und Abfüll-Anlagen

**ULFALUX France:** 93 Rue du Président Roosevelt - Sartrouville / Paris

